

«ТАЙФУН МАСТЕР» ФАСАД А

Краска ВД-АК-11 «Тайфун Мастер» ФАСАД А, белая
ТУ ВУ 500586454. 004-2014



СВОЙСТВА

Благодаря использованию специально подобранных компонентов краска «Тайфун Мастер» ФАСАД А обладает исключительными свойствами:

- матовая** – создает глубоко матовый окрасочный слой;
- атмосферостойкая** – выдерживает не менее 100 циклов воздействия климатических факторов;
- морозостойкая** – морозостойкость покрытия не менее 100 циклов;
- высокоукрывистая** – перекрывает практически любой цвет основания при окраске в два слоя;
- колеруемая** – может колероваться пигментными пастами для водорастворимых красок;
- стойкая к дезрастворам** – может применяться для окрашивания стен в медицинских учреждениях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно-дисперсионная акриловая белая «Тайфун Мастер» ФАСАД А предназначена для окрашивания наружных и внутренних минеральных поверхностей из бетона, кирпича, газобетонных и иных блоков, оштукатуренных, зашпатлеванных, декорированных (минеральными, полимерными или полимерминеральными штукатурками) и гипсокартонных поверхностей всех типов зданий и сооружений, включая помещения, в которых предусматривается режим влажной дезинфекции. Краска рекомендуется для окрашивания поверхностей, подвергающихся загрязнению и повышенным эксплуатационным нагрузкам (фасадов школ, магазинов, спортивных объектов, зданий, расположенных вдоль транспортных магистралей), в том числе для применения в системах тепловой изоляции фасадов. Краска может колероваться пигментами, предназначенными для применения с водно-дисперсионными акриловыми красками. Перед колерованием необходимо проверить совместимость пигмента на небольшом объеме краски.

Виды основания:

Вид основания	Возможность применения
Бетон	+

- для внутренних и наружных работ;
- матовая;
- атмосферостойкая;
- морозостойкая;
- высокоукрывистая;
- колеруемая;
- стойкая к дезрастворам.



Кирпичная и другие виды кладок	+
Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки	+
Гипсовые, цементные шпатлевки	+
Минеральные полиминеральные полимерные декоративные штукатурки	+
ГКЛ, ГВЛ и другие минеральные листовые материалы	+

Виды объектов:

Вид объектов	Возможность применения
Жилищное строительство	+
Объекты общественного назначения, офисные, учреждения здравоохранения, детские	+
Промышленное строительство и многоуровневые гаражи	+
Промышленные склады	+
Торговые объекты	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	«Тайфун Мастер» ФАСАД А
Цвет	Белый
Температура применения, °C	от +5 до +25
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	60 – 65

Время высыхания до степени 3, ч., не более	1
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,5 – 9,0
Плотность, кг/м ²	1,50 – 1,55
Степень перетира, мкм, не более	30 – 40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	182,5
Адгезия, МПа, не менее	3,45
Коэффициент паропроницаемости покрытия мг/(м·ч·Па), не менее	0,015
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, при температуре (20±2)°C, ч, не менее	24
Условная светостойкость покрытия (изменение коэффициента диффузного отражения) %, не более	0,27
Морозостойкость покрытия, циклы, не менее	50
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	100
Расход на один слой, кг/м ²	0,15 – 0,20

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть:

Основание должно быть стабильным и прочным очищенным от загрязнений, жировых пятен, пыли, масел и других веществ, которые могут ослабить адгезию краски.

Подготовленное основание необходимо тщательно **загрунтовать**:

• «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104.

Подробные указания для подготовки основания, в зависимости от его вида.

Вид основания	Способ подготовки
Стены из кирпича или силикатных, керамических блоков	Загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Цементные и цементно-известковые штукатурки торговых марок «Тайфун Мастер» и «Люкс»	Время набора прочности 21 день. Основание необходимо загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104

Гипсовые штукатурки	Время набора прочности 14 дней. Основание необходимо загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Бетонные основания	Время набора прочности минимум 21 день. Обязательно очистить от остатков опалубочного масла и других слоев, ухудшающих адгезию штукатурного покрытия. Разрушения, сколы и другие неровности заполнить ремонтным составом «Тайфун Мастер» №29 (№29М). Загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Поверхности, окрашенные клеевыми, акриловыми красками	Старые слои клеевых красок, а также слои со слабой адгезией к основанию необходимо тщательно удалить. Старые слои водно-дисперсионных красок необходимо помыть водой и дать основанию высохнуть.
Минеральные полиминеральные полимерные декоративные штукатурки	Загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
ГКЛ, ГВЛ и другие минеральные листовые материалы	Загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Температура основания и окружающего воздуха для проведения отделочных работ и в течение не менее трех дней после окрашивания должна быть от +5°C до +25°C.

Приготовление

Краска «Тайфун Мастер» ФАСАД А производится в виде состава, готового к применению. После открытия емкости краску нужно тщательно перемешать с целью получения однородной консистенции миксером с мешалкой корзиночного типа на низких оборотах. Может колероваться пигментами, предназначенными для применения с водно-дисперсионными красками. Совместимость пигмента и краски нужно предварительно опробовать на небольшом объеме материала.

Нанесение

Краску наносят на подготовленное основание тонким равномерным слоем кистью, валиком, краскораспылителем или установкой безвоздушного распыления. Второй слой наносят после полного высыхания предыдущего (как минимум через 3 часа, в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха), сохраняя одно направление нанесения в каждом слое краски.

РАСХОД

Средний расход краски составляет примерно 0,15 - 0,20 кг (0,10 - 0,13 л) на 1 м² при однократном нанесении на гладкой поверхности. Фактический расход зависит от характера поверхности и применяемого оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Краска наносится таким количеством слоев, которое обеспечивает полную укрываемость окрашиваемого основания.
2. Избегайте нанесения краски под действием прямых солнечных лучей и на сильно нагретых солнцем поверхностях.
3. Работать необходимо в защитных перчатках. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться к врачу.

УПАКОВКА

Полимерная емкость 15 кг (10л); 4,5 кг (3л); 1,5 кг (1л).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование красок производится в крытых транспортных средствах при температуре не ниже плюс 5 °С. Краска должна храниться в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже плюс 5 °С в крытых складских проветриваемых помещениях на деревянных поддонах. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности. Дата актуализации: 2022

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПТ ООО «Тайфун»
Республика Беларусь, 230003
г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел
www.taifun.by