



СВОЙСТВА

«Тайфун Мастер» №40 производится в виде сухой смеси, состоящей из цементного вяжущего, заполнителя и специально подобранных модифицирующих добавок высокого качества. Благодаря сбалансированному составу продукт обеспечивает:

толщину наносимого слоя 5-60 мм, что позволяет применить его как в тонком слое, так и в более толстом;

хорошую растекаемость раствора – получение гладкой, горизонтальной поверхности;

прочность самонивелирующейся стяжки - марка прочности на сжатие не менее M250;

незначительную линейную и объемную усадку – уменьшение рисков трещинообразования и отслоения стяжки в процессе твердения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Самонивелирующийся состав «Тайфун Мастер» №40 предназначен для устройства стяжек по минеральным основаниям во внутренних помещениях с обычным и повышенным влажностным режимом эксплуатации. Рекомендуется использовать в жилых помещениях, зданиях общественного и производственного назначения с последующей отделкой керамической плиткой, плиткой из натурального камня, паркетом и другими видами напольных покрытий. Не может служить финишным покрытием пола. Может использоваться в системах отопления «теплый пол».

Виды основания:

Виды основания	Возможность применения
Бетон	+
Цементные стяжки	+
Ангидридное основание	+


Виды объектов:

Виды объектов	Возможность применения
Жилищное строительство	+

«ТАЙФУН МАСТЕР» №40

РСС, самонивелирующаяся, цементная, M250, A1,7, St-1 «Тайфун Мастер» №40 СТБ 1307-2012

- для внутренних работ;
- прочность на сжатие – M250;
- высокий показатель адгезии – 1,7МПа;
- толщина слоя 5 - 60 мм;
- подходит для полов с подогревом.



Объекты общественного назначения, офисные, здравоохранения	+
Промышленное строительство	+
Торговые объекты	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	«Тайфун Мастер» №40
Температура применения, °C	от +5 до +25
Температура эксплуатации, °C	от 0 до +70
Толщина слоя, мм	5 - 60
Насыпная плотность, кг/м³	1420
Средняя плотность раствора, кг/м³	1900
Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)	0,18 - 0,2 л/1 кг 4,5 - 5,0 л/25 кг
Легкая эксплуатация поверхности, часы	24 - 72
Полное нагружение*, суток	7
Время использования раствора*, мин	30
Адгезия, МПа	1,7
Марка прочности раствора на сжатие, не менее	M250
Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м²	1,6 - 1,8

*Зависит от температуры и влажности при выполнении работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть:

стабильным – прочным (марка прочности на сжатие не менее М150), плотным, стойким к деформациям, сухим (влажность основания не более 6 %), без включений, снижающих адгезию;

очищенным – без слоев, которые могут ослабить адгезию состава (пыль, грязь, известь, масло, жиры, воск, остатки масляной краски, наледи).

Подготовленное основание необходимо тщательно обеспылить при помощи пылесоса и **загрунтовать**:

- «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104.

После высыхания грунтовки, но не ранее чем через 3 часа необходимо проверить водопоглощение основания. Для этого небольшой фрагмент поверхности смачивается водой, после чего в течение 1-2 минут производится наблюдение за изменением цвета основания. Повторное грунтование рекомендуется произвести, если поверхность под слоем воды сразу начинает темнеть.

- «INTER-GRUNT» «Тайфун Мастер» №101 или «Тайфун Мастер» №103 «БЕТОН-КОНТАКТ» – для улучшения сцепления с гладкими основаниями (гладкий бетон) или поверхностями, покрытыми материалами, снижающими адгезию.

По периметру поверхности стен, простенков и колонн на высоту 30-40 мм от уровня пола наклеивается демпферная лента толщиной 2-5 мм для компенсации температурных, усадочных и других деформаций стяжки и строительной конструкции.

Подробные указания для подготовки основания, в зависимости от его вида

Вид основания	Способ подготовки
Цементные стяжки	Набор прочности более 28 суток. Влажность не более 6 %. Перед устройством стяжки загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Мозаичные бетонные (терраццовые) полы	Поверхность тщательно обезжирить, особо гладкие, полированные поверхности зашлифовать и загрунтовать «INTER-GRUNT» «Тайфун Мастер» №101 или «Тайфун Мастер» №103 «БЕТОН-КОНТАКТ»
Бетонные основания	Время набора прочности минимум 3 месяца. Обязательно очистить от остатков опалубочного масла и других слоев, ухудшающих адгезию. Раковины, сколы и другие неровности заполнить ремонтным составом «Тайфун Мастер» №29 (№29М). Гладкий бетон загрунтовать «INTER-GRUNT» «Тайфун Мастер» №101 или «Тайфун Мастер» №103 «БЕТОН-КОНТАКТ». Шероховатый - «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104

Ангидридное основание

Основание зашлифовать и обеспылить. Перед устройством стяжки загрунтовать грунтовкой: «INTER-GRUNT» «Тайфун Мастер» №101 или «Тайфун Мастер» №103 «БЕТОН-КОНТАКТ». Технологический перерыв после грунтования до устройства стяжки должен обеспечить полное высыхание грунтовочного слоя, но не должен быть меньше 24 часов.

*) Время, указанное в таблице, рекомендуется для нанесения смеси при температуре прим. 23°C и влажности 55%.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Оптимальная рабочая температура основания и окружающей среды для проведения работ по устройству самонивелирующей стяжки от +5 до +25°C.

Приготовление состава

В предварительно подготовленную емкость налить чистую воду и засыпать состав «Тайфун Мастер» №40 в пропорции: 25 кг сухой смеси на 4,5 - 5,0 литра воды. Температура воды для затворения должна быть от +10 до +25°C. Вымешивать состав до однородной массы миксером с мешалкой корзиночного типа. Приготовленную смесь выдержать не менее 5 минут. Перед применением повторно перемешать. Время использования готового состава - 30 мин.

Нанесение состава

Непосредственно перед началом работ, для улучшения растекаемости состава и увеличения рабочего времени, рекомендуется смочить основание стяжки водой без образования луж и влажного блеска. Полученный состав равномерно выливается полосами шириной примерно 50 см параллельно к наиболее отдаленной от выхода стене и распределяется при помощи ракля или шпателя. В процессе заливки рекомендуется контролировать толщину слоя при помощи лазерного нивелира, или точечных маяков. Для удаления пузырьков воздуха и достижения однородности смеси, свежий раствор необходимо прокатывать специальным игольчатым валиком. Рекомендуемая толщина слоя от 5 до 60 мм. Организация работ должна обеспечивать возможность завершения всего технологического процесса на обозначенном участке, в течение 30 минут.

Уход

Уложенный раствор необходимо предохранять от повреждения, намокания, замерзания и пересушивания, местного перегрева, попадания прямых солнечных лучей, интенсивного сквозного проветривания. Время затвердевания самонивелирующей стяжки зависит от толщины слоя, а также температурно-влажностного режима в помещении. Имеющиеся в основании деформационные швы следует продублировать в уложенном слое самонивелирующей стяжки. Большие поверхности должны быть разбиты деформационными швами на квадраты площадью не более 30 м² и длиной стороны не более 6 м.

РАСХОД

Средний расход: 1,6 – 1,8 кг сухой смеси на 1 м² на 1 мм толщины слоя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Применяемые во время работы инструменты должны быть выполнены из некорродирующих материалов.
2. Для получения качественного результата рекомендуется производить укладку состава непрерывно.
3. Использование большего, чем рекомендовано, количества воды при затворении сухой смеси приведет к снижению

прочностных параметров стяжки, ее расслоению и растрескиванию.

4. Для определения оптимальной консистенции необходимо 1 литр раствора и вылить на ровное горизонтальное основание, покрытое полиэтиленовой пленкой. Диаметр расплыва правильно приготовленного раствора на поверхности пленки должен быть 50 – 55 см.

5. Инструмент очищают и промывают непосредственно после окончания работы. Затвердевшие остатки уже схватившегося раствора удаляют механически или средством ATLAS SZOP.

6. При устройстве стяжки в системе «теплый пол» включать отопление возможно не ранее чем через 28 суток после устройства стяжки. Включение напольного отопления рекомендуется производить постепенно, увеличивая температуру каждые 24 часа на 2°C, доводя ее до необходимой температуры.

7. Продукт содержит цемент. Раздражающе действует на дыхательные пути и кожу. Вызывает серьезное повреждение глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Необходимо использовать защитную одежду, защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае попадания продукта на кожу (или волосы) нужно немедленно снять загрязненную одежду и помыть кожу под струей воды (под душем). В случае раздражения кожи или появления сыпи обратиться к врачу. В случае попадания продукта в глаза осторожно промыть их водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы (если они есть). Продолжать промывать глаза.

УПАКОВКА

Мешки: 25 кг.

Поддон: 1200 кг в мешках по 25 кг (48 мешков).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

При хранении и транспортировании необходимо организовать защиту мешков от атмосферных осадков и механического повреждения. Транспортировать и хранить смесь в заводской упаковке (бумажных мешках) в сухих условиях (на поддонах). Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.

Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности. Дата актуализации: ноябрь 2022.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПТ ООО «Тайфун»
Республика Беларусь, 230003
г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел
www.taifun.by